



| | |
|--|---|
| År | 07 |
| Ydeevnedeklarationens referencenr. | 142 - SMA 11 40/60 - 2 |
| 1. Varetypens unikke identifikationskode | SMA 11 - 40/60 |
| 2. Tilsigteet anvendelse | Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer |
| 3. Fabrikant | PEAB Asfalt A/S Prøvestenen Asfaltfabrik Z-vej 3, 2300 København |
| 6a. Harmoniseret standard og notificeret organ | DS/EN 13108-5:2006/AC:2008 Bureau Veritas 2100 København Identifikationsnummer: 0615 |
| 7. Deklarerede ydeevner | Se side 3 |

Ydeevnedeklaration (DoP)

Ydeevnedeklarationens
referencenr.

142 - SMA 11 40/60 - 2

1. Varetypens unikke
identifikationskode

SMA 11 - 40/60

2. Tilsigtede anvendelse

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

3. Fabrikant

**PEAB Asfalt A/S
Prøvestenen Asfaltfabrik
Z-vej 3, 2300 København**

5. System til vurdering og kontrol af
konstansen af ydeevnen (AVCP)

2 +

6a. Harmoniseret standard
og notificeret organ

**DS/EN 13108-5:2006/AC:2008
Bureau Veritas
2100 København
Identifikationsnummer: 0615**

7. Deklarerede ydeevner

Se side 3

1. Vedhæftning til stenmaterialer
2. Stivhed
3. Modstand mod permanent deformation
4. Modstand mod udmattelse
5. Friktion
6. Modstand mod slid
7. Egenskaber ved brand
8. Støjdæmpning
9. Farlige stoffer
10. Holdbarhed af alle egenskaber

| Væsentlig egenskab | Ydeevne | Deklareret værdi |
|----------------------|---|------------------|
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 | Minimum bitumenindhold (v. stendens. 2,65), Bmin, | 5,6 |
| 2, 3, 5, 8, 10 | Kornkurve gennemfald % | |
| | 31,5 mm | 100 |
| | 22,4 mm | 100 |
| | 16 mm | 100 |
| | 11,2 mm | 95 |
| | 8 mm | 57 |
| | 5,6 mm | 40 |
| | 4 mm | 33 |
| | 2 mm | 25 |
| | 1 mm | 20 |
| | 0,5 mm | 16 |
| | 0,25 mm | 13 |
| 0,125 mm | 11 | |
| 0,063 mm | 9,5 | |
| 2, 3, 4, 5, 8, 10 | Hulrum minimum, Vmin, % | 1,5 |
| | Hulrum maximum, Vmax, % | 4,5 |
| 2, 3, 4, 5, 8, 10 | Bitumenfyldning minimum, VFBmin, % | NPD |
| | Bitumenfyldning maksimum, VFBmax, % | NPD |
| 3, 10 | Modstand mod permanent deformation, WTSair max | 0,07 |
| 1, 10 | Vandfølsomhed, ITR min, % | NPD |
| 1, 4, 10 | Afrinding af bitumen, D, % | NPD |
| 1, 2, 3, 4, 10 | Udleveringstemperatur minimum, Tmin, °C | 130 |
| | Produktionstemperatur maksimum, Tmax, °C | 190 |
| 6, 10 | Modstand mod slid, ml | NPD |
| 7, 10 | Egenskaber ved brand | NPD |

10. Ydeevnen for denne vare er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevarereforordningen på eneansvar af den under på side 1 og 2, punkt 3 angivne fabrikant.

Laborant, Mie Hansen

Gældende fra: 04-01-2023

Mie Hansen